

## **Topcret Microcemento kasutus- ja hooldusjuhend**

### **Paigaldusjärgne kasutamine**

24 h peale viimase kihi paigaldust võib pinnale astuda. 48 h hiljem on pind täielikult veekindel.

Esemete pinnal vedamist või raskete esemete paigaldamist pinnale tuleb vältida 5 päeva peale viimase Microcemento kihi paigaldust.

21 päeva peale paigaldust on pind saavutanud lõpliku tugevuse.

### **Puhastamine**

Microcemento põranda kestvus sõltub paljuski, kuidas selle eest hoolitsetakse. Põrandat peab perioodiliselt puhastama, eemaldama mustus, mis põrandat kriibib ja kulutab. Samuti tuleks kasutada veega lahustatud vaha, mis pidevalt kaitsekihti uuendab ja sellega pikendab kasutusiga.

Lihtsalt puhastamiseks sobib vesi ja neutraalse pH-ga seep.

Suurema koormusega Microcemento põranda puhastamine võib toimuda kahel viisil:

- 1) Lihtsalt pesu. Soovitame sellist puhasust aladel, kus on palju liiklust ning puhastust tehakse perioodiliselt – igapäevaselt või vähemalt 2-3 korda nädalas. See kujutab endast lihtsalt vee ja vahasegu vedelikuga mopiga pesemist. Vaha proportsioon vees on toodud vaha tootja poolt.
- 2) Pesemine ja vahatamine. Seda tüüpi pesu tehakse harvemini kui esimest. Kõigepealt pestakse põrand mopiga – vee ja neutraalse seebiga (seebi proportsioon toodud tootja poolt). Kui põrand on kuiv, puhastada taas veega, kuhu on lisatud vaha, mille proportsioon vees vastavalt tootja juhistele.

**NB!** Vaha puhul jälgida, kas matt või läikiv vaha, st kas algne põrand oli matt või läikiv.

Ülaltoodud puhastamisvõteteks pole vaja kasutada ühtegi tüüpi masinat, kuna puhastusmopist piisab. Puhastamise tihedus sõltub pinna kasutamisest, aga on sarnane iga teise põrandatüübiga.

Topcret pakub vahana müügiks sama vaha, mis on kantud Microcemento kaitsekihiks.

Seinapinnad vajavad vähem hooldust – piisab veest ja neutraalsest seebist või kasutada mööblipuhastusvahendeid.

Mis ained on Microcemento pinnal teatud aja aktsepteeritud:

- Valgendi
- Nõudepesuvahend
- alkohol

Mida Microcemento pinnal kindlasti kasutada EI TOHI:

- 1) VIAKAL (katlakivivastane toode)
- 2) Keemilised ained ja lahused
- 3) Salfuman (jms vesinikkloriidhape)
- 4) Cilit Bang (jms lubjavastane ja tugeva mustuse eemaldus)

**Vastupidavus ainetele vastavalt laboritestidele**

Oliiviõli, alkohol ja äädikas, juuksevärv ja kohv võivad pinnal olla 1 päev ilma pinnale püsivat jälge jätmata; sidrunimahl 6 tundi ilma püsivat jälge jätmata.